

Płyty komorowe z poliwęglanu komorowego – własności techniczne.

Grubość(mm)/Ilość ścianek na zimno *	Ciężar (kg/m ²) Przepuszczalność	Ciężar (kg/m ²) światła (%)	Współcz. U W/m ² /K	Minimalny promień gię
Bezbarwne	Brązowe	Opalowe		
4 / 2	0,8	4,0		700
4,5 / 2	1,0	3,85		800
6 / 2	1,3	3,56		1050
8 / 2	1,5	3,26		1400
8 / 3	1,7	2,92		1400
10 / 2	1,7	3,02		1750
10 / 3	1,7	2,7		1750
10 / 3	2,0	2,7		1750

10	/ 4	1,75	2,5	1500
----	-----	------	-----	------

10	/ 5	1,75	2,39	1750
----	-----	------	------	------

10	/ 3X	2,0	2,6	1750
----	------	-----	-----	------

16	/ 3	2,7	2,27	2800
----	-----	-----	------	------

16	/ 6	2,8	1,82	2400
----	-----	-----	------	------

16	/ 6s	2,7	1,84	2800
----	------	-----	------	------

16	/ 2M	2,8	2,5	3000
----	------	-----	-----	------

16	/ 3X	2,5	2,0	3000
----	------	-----	-----	------

16	/ 3X	2,9	2,1	3200
----	------	-----	-----	------

20 / 5 3,3 1,77 3500

20 / 6 3,1 1,67 3000

20 / 6s 3,0 1,61 3500

20 / 5X 3,2 1,69 4000

25 / 6s 3,5 1,45 4350

25 / 5X 3,4 1,51 —

25 / 5M 3,4 1,3 —

32 / 5X 3,8 1,32 —

32 / 5M 3,7 1,1 —

35	/ 9X	4,0	1,19	—
40	/ 9X	4,3	1,10	—
40	/ 5M	4,2	1,0	—
45	/ 9X	4,5	1,04	—
50	/ 9X	4,8	0,99	—